1.2-4

CHRYSO®Plast BM

Agent de cohésion plastifiant pour bétons maigres

Descriptif

CHRYSO®Plast BM est une formulation spécifique non chlorée.
CHRYSO®Plast BM a été spécialement mis au point en vue de faciliter la mise en place des bétons non plastiques à faible dosage en ciment (dits « bétons maigres »).

Au delà de l'accroissement d'ouvrabilité, **CHRYSO®Plast BM** permet une amélioration notable de la cohésion et de l'aspect des bétons concernés.

CHRYSO®Plast BM s'adresse principalement à l'industrie du béton prêt-à-l'emploi.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Densité : 1,15 ± 0,01
- Couleur : brun clair
- pH : 8 ± 1
- Point de congélation : - 3° C environ
- Teneur en ions Cl^- : ≤ 1 g/L

Conditionnement

Vrac
Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Applications

Domaines d'application

- Tous types de ciments
- Bétons maigres en BPE

Mode d'emploi

Plage de dosage : de 0,4 à 0,6 kg pour 100 kg de ciment.
Pour des dosages différents nous consulter.

CHRYSO®Plast BM se mélange facilement à l'eau de gâchage en toutes proportions.
La dose doit être introduite lors de la fabrication du béton en même temps que l'eau de gâchage.
Le malaxage doit être suffisant pour assurer le bon mélange des composants.

L'efficacité maximale de **CHRYSO®Plast BM** doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Précautions

En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.

Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

1.2-4

CHRYSO®Plast BM

Agent de cohésion plastifiant pour bétons maigres

SECURITE

CHRYSO®Plast BM est un produit classé « irritant ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 07/03

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001